

Certificado de Qualidade – nºBRJ04240101

Conforme AWS A5.18

Produto: PROSTAR 70S6 0,8 mm 15KG

Lote: J04240101

Data de fabricação: 02/2024

Classificação: AWS A5.18 ER70S-6

Análise Química do Metal Depositado (%)

Elementos	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Ti
Padrão	0,06-0,14	1,40-1,65	0,80-1,0	≤0,025	≤0,015	≤0,5	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,03	≤0,005
Resultado	0,072	1,44	0,83	0,010	0,008	0,112	0,011	0,028	0,015	0,006	0,014

Propriedades Mecânicas do Metal Depositado

Item	Resistência a Tração (Mpa)	Limite de Escoamento (MPa)	Alongamento (%)	Teste de Impacto CHARPY - V	
				Temperatura (Cº)	Energia de Impacto Média (J)
Padrão	≥ 500	≥ 420	≥ 20	-30	≥ 27
Resultados	574	466	25	-30	109

Gás de Proteção
CO2 100% / Misturas

O fabricante certifica que as propriedades mecânicas e composição química de todo o lote satisfazem todos os requisitos.

Este produto foi aprovado pela CCS, ABS, DNV.GL, LR, BV, RINA, KR, TUV, CE e CWB.

ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM MERCÚRIO.

Rafael Bernardi
Gerente de Aplicações e Processos - Desenvolvimento